

難燃性素材登録一覧【Pet】

一般社団法人 日本自動車車体工業会
2020年12月31日現在

| 難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」 | No. | 性状又は用途 (材 料) | 特 性 | | | 燃焼 速度 mm/ 分 | No. | 届 出 者 | 商 品 名 | 変更履歴 |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------|------------------|--------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------|
| | | | 不 燃 | 自 己 消 火 | 難 燃 | | | | | |
| Pet-0001 | 9 | トリム材(フィルム) | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | PEシート | | |
| Pet-0002 | 17 | 成形用材料 | | | ○ | 32 | 6 | 天龍工業(株) | 550BR(t3) | |
| Pet-0003 | 14 | 発泡エチレン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ポリエチレンフォーム | | |
| Pet-0004 | 9 | トリム材 | | | ○ | 79 | 25 | トヨタ車体(株) | 硬質ハイシート | |
| Pet-0005 | 14 | 発泡ポリエステル | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ソフトロンFR | | |
| Pet-0006 | 17 | 成形用材料 | | | ○ | 44 | 25 | トヨタ車体(株) | 硬質ハイシート | |
| Pet-0007 | 18 | 緩衝材 | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ソフトロンFR t4 | | |
| Pet-0008 | 19 | 基材 | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | M730X | | |
| Pet-0009 | 18 | 緩衝材 | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | TN-1830 | | |
| Pet-0012 | 12 | 床上張り | | | ○ | 40 | 8 | タキロンシーアイ(株) | ベルスシート | |
| Pet-0013 | 12 | 床上張り | ○ | | | 8 | 8 | タキロンシーアイ(株) | ベルスシートVS | |
| Pet-0014 | 12 | 床上張り | ○ | | | 8 | 8 | タキロンシーアイ(株) | ベルスシートVR | |
| Pet-0015 | 9 | トリム材(フィルム) | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | PEシート | | |
| Pet-0016 | 17 | 成形用材料 | | | ○ | 12 | 6 | 天龍工業(株) | HDPE | |
| Pet-0017 | | その他(発泡エチレン) | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | LD-24FR | | |
| Pet-0018 | 9 | トリム材 | ○ | | | 49 | 市岡(株) | シート K-GPET t1mm | | |
| Pet-0019 | 9 | トリム材 | ○ | | | 49 | 市岡(株) | PET板 透明薄板PET 0.3mm厚 | | |
| Pet-0020 | 17 | 成形用材料 | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | PET-6010(t3.0) | | |